

APLICAÇÕES: Pinch roll, Defletores, Tensores e Rolos de pressão.

PLASTICIDADE: 90 Shore A

TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE: 150° C

ESPESSURA MÁXIMA: 20 mm

PRESSÃO ESPECÍFICA MÁXIMA NO NIP:

RUGOSIDADE SUPERFICIAL: Superior a 1.5 μ m Ra

RESISTÊNCIA QUÍMICA: Resistência a óleo e gasolina, ácidos com baixa concentração, inferior a 9%. Não indicado para ácido clorídrico, fluorídrico ou nítrico.

PROPRIEDADES ESPECIAIS: Baixa geração de calor interno

RETIFICA: Retirar de 0.5 a 1.0 mm no \emptyset .

ARMAZENAGEM: Manter o rolo embalado com papel da HAMICO longe de intempéries e motores elétricos. A cada 90 dias o rolo deverá ser girado 90°.