

APLICAÇÕES:

Rolos tensores, pinch roll, defletores e bridle roll.

PLASTICIDADE:

70 a 90 Shore A

**TEMPERATURA MÁXIMA NA
SUPERFÍCIE:**

90° C

ESPESSURA MÁXIMA:

20 mm

**PRESSÃO ESPECÍFICA MÁXIMA
NO NIP:****RUGOSIDADE SUPERFICIAL:**

Superior a 3 µm Ra

RESISTÊNCIA QUÍMICA:

Resistência a óleo e ácidos com baixa concentração, inferior a 9%. Não indicado para ácido clorídrico, fluorídrico ou nítrico.

PROPRIEDADES ESPECIAIS:

Estabilidade da rugosidade superficial em máquina.

RETIFICA:

Retirar de 0.5 a 1.0 mm no Ø.

ARMAZENAGEM:

Manter o rolo embalado com papel da HAMICO longe de intempéries e motores elétricos. A cada 90 dias o rolo deverá ser girado 90°.