

APLICAÇÕES:

Pinch roll, Defletores, Tensores e Rolos de pressão.

PLASTICIDADE:

70 a 90 Shore A

**TEMPERATURA MÁXIMA NA
SUPERFÍCIE:**

90° C

ESPESSURA MÁXIMA:

20 mm

**PRESSÃO ESPECÍFICA MÁXIMA
NO NIP:****RUGOSIDADE SUPERFICIAL:**

Superior a 1.5 µm Ra

RESISTÊNCIA QUÍMICA:

Resistência a óleo e gasolina, ácidos com baixa concentração, inferior a 9%. Não indicado para ácido clorídrico, fluorídrico ou nítrico.

PROPRIEDADES ESPECIAIS:

Baixa geração de calor interno

RETIFICA:

Retirar de 0.5 a 1.0 mm no Ø.

ARMAZENAGEM:

Manter o rolo embalado com papel da HAMICO longe de intempéries e motores elétricos. A cada 90 dias o rolo deverá ser girado 90°.