

APLICAÇÕES: Pinch roll, defletores e bridle roll.

PLASTICIDADE: 70 a 95 Shore A

TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE: 90° C

ESPESSURA MÁXIMA: 25 mm

PRESSÃO ESPECÍFICA MÁXIMA NO NIP:

RUGOSIDADE SUPERFICIAL: Superior a 1.5 µm Ra

RESISTÊNCIA QUÍMICA: Resistência a óleo e ácidos com baixa concentração, inferior a 9%. Não indicado para ácido clorídrico, fluorídrico ou nítrico.

PROPRIEDADES ESPECIAIS: Excelente resistência a cortes.

RETIFICA: Retirar de 0.5 a 1.0 mm no Ø.

ARMAZENAGEM: Manter o rolo embalado com papel da HAMICO longe de intempéries e motores elétricos. A cada 90 dias o rolo deverá ser girado 90°.