

APLICAÇÕES:

Aplicação de tintas e vernizes

PLASTICIDADE:

40 a 65 shore A

**TEMPERATURA MÁXIMA NA
SUPERFÍCIE:**

65° C

ESPESSURA MÁXIMA:

30 mm

**PRESSÃO ESPECÍFICA MÁXIMA
NO NIP:****RUGOSIDADE SUPERFICIAL:**Inferior a 0.8 μ m Ra**RESISTÊNCIA QUÍMICA:**

Verniz e tinta a base de água

PROPRIEDADES ESPECIAIS:

Excelente usinabilidade e excepcional resistência a cortes.

RETIFICA:

Retirar de 0.5 a 1.0 mm no Ø.

ARMAZENAGEM:

Manter o rolo embalado com papel da HAMICO longe de intempéries e motores elétricos. A cada 60 dias o rolo deverá ser girado 90°.